

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis materiálu:

PROMAPACK®-900 F je tuhá těsnicí a izolační deska, tvořené izolační hmotou na bázi směsi vláken, wollastonitu a minerálních plniv, pojené směsí anorganických a organických pojiv. Deska PROMAPACK®-900 F má výbornou nesmáčivost vůči tekutým kovům. Deska neobsahuje azbest ani keramická vlákna.

Vlastnosti:

Označení a typ:	PROMAPACK®-900 F	
Barva:	šedá	
Klasifikační teplota:	1000	°C
Objemová hmotnost:	1000	kg/m ³
Smrštění při 1000 °C / 24 h:	0,63	%
Tepelná vodivost při:	200 °C	0,12 W/m.K
	400 °C	0,13 W/m.K
	600 °C	0,14 W/m.K
	800 °C	0,16 W/m.K
Pevnost v tahu:	3,5	MPa
Pevnost v ohybu:	8	MPa
Ztráta žíháním:	11	hm. %
Formát:	1 x 1 m	
Běžně dostupné tloušťky:	3-5-10 mm	

Všechny uvedené vlastnosti odpovídají současné úrovni výrobní technologie a dosaženému stavu poznání. Změny na základě nových poznatků nebo zkoušek nejsou vyloučeny. Údaje v technickém listu mají přednost před údaji v katalogu nebo v katalogovém listu.

Poslední revize: 2/2022